

Bloczek fundamentowy M6

Wytrzymałość, nasiąkliwość, zużycie zaprawy

Bloczek fundamentowy M6 · ST-BF-38

Bloczek pełny 38 × 25 × 12 cm z betonu C16/20, trzynaście sztuk na metr kwadratowy muru.

Parametr	Wartość
Wymiary	380 × 250 × 120 mm
Masa elementu	25,1 kg
Zużycie	13,30 szt/m ²
Beton	C16/20
Norma wyrobu	PN-EN 771-3
Paletyzacja	50 szt. · 1280 kg
Wytrzymałość na ściskanie	15 N/mm ²
Nasiąkliwość	≤ 6 %
Mrozoodporność	F50
Zużycie zaprawy	0,022 m ³ /m ²
Reakcja na ogień	A1

Składowanie. Elementy składa się na podkładach, na podłożu równym i nośnym, w stosach do 2 m wysokości. Palet nie ustawia się jedna na drugiej, jeżeli producent nie oznaczył ich jako sztaplowalne.

Odbiór. Sprawdź numer partii z etykiety palety i porównaj go z dokumentem WZ. Świadectwo z badań partii wydajemy do numeru zamówienia.