

Pustaki keramzytobetonowe 24, 18, 12

Przewodność cieplna, izolacyjność akustyczna, zużycie zaprawy

Pustak keramzytobetonowy 24 · ST-PK-24

Pustak murowy 49 × 24 × 24 cm o masie 17 kg, osiem sztuk na metr kwadratowy ściany.

Parametr	Wartość
Wymiary	490 × 240 × 240 mm
Masa elementu	17,3 kg
Zużycie	8,30 szt/m ²
Beton	keramzytobeton LC12/13
Norma wyrobu	PN-EN 771-3
Paletyzacja	60 szt. · 1080 kg
Wytrzymałość na ściskanie	5 N/mm ²
Współczynnik przewodzenia ciepła λ	0,33 W/(m·K)
Izolacyjność akustyczna Rw	48 dB
Zużycie zaprawy	0,014 m ³ /m ²
Reakcja na ogień	A1

Pustak keramzytobetonowy 18 · ST-PK-18

Wariant 18 cm do ścian wewnętrznych nośnych, 13 kg, osiem sztuk na metr kwadratowy.

Parametr	Wartość
Wymiary	490 × 180 × 240 mm
Masa elementu	13,1 kg
Zużycie	8,30 szt/m ²
Beton	keramzytobeton LC12/13
Norma wyrobu	PN-EN 771-3
Paletyzacja	80 szt. · 1090 kg
Wytrzymałość na ściskanie	5 N/mm ²
Współczynnik przewodzenia ciepła λ	0,33 W/(m·K)
Izolacyjność akustyczna Rw	45 dB

Parametr	Wartość
Zużycie zaprawy	0,011 m ³ /m ²
Reakcja na ogień	A1

Pustak działowy 12 · ST-PD-12

Ścianka działowa bez obciążenia: 49 × 12 × 24 cm, 9,5 kg na sztukę.

Parametr	Wartość
Wymiary	490 × 120 × 240 mm
Masa elementu	9,5 kg
Zużycie	8,30 szt/m ²
Beton	keramzytobeton LC12/13
Norma wyrobu	PN-EN 771-3
Paletyzacja	120 szt. · 1180 kg
Wytrzymałość na ściskanie	3 N/mm ²
Izolacyjność akustyczna Rw	41 dB
Zużycie zaprawy	0,008 m ³ /m ²
Reakcja na ogień	A1

Składowanie. Elementy składa się na podkładach, na podłożu równym i nośnym, w stosach do 2 m wysokości. Palet nie ustawia się jedna na drugiej, jeżeli producent nie oznaczył ich jako sztaplowalne.

Odbiór. Sprawdź numer partii z etykiety palety i porównaj go z dokumentem WZ. Świadectwo z badań partii wydajemy do numeru zamówienia.